

# BP 3000

## PROPRIÉTÉS DU GÉOTEXTILE

TEX-700 (7607)

### EFFORT DE TENSION (N)

CAN-148.1

NO. 7.3-92

535  
450

### PERMÉABILITÉ

(X 10<sup>-1</sup> CM/SEC)

CAN-148.1

NO. 4-94

1.1

### OUVERTURE DE FILTRATION

(FOS) (MICRON)

CAN-148.1

NO. 10-94

60-105

### ÉPAISSEUR (MM)

CAN-148.1

NO. 3.85

1.0